

Pigment İsmi C.I Numarası	Solvent ve Belirteçlere Olan Haslık Değerleri								MÜREKKEP								BOYA						PLASTİK											
	ethanol	Xylene	Etil asetat	M.E.K	Mineral spirit	Su	Asit	Alkali	Işık haslığı	transparanlık	offset	teneke baskı	UYGULAMALAR				Haslık		UYGULAMALAR				Haslık		UYGULAMALAR									
													GRAVÜRE	Flexo	poliamid/NC	Klorine PP	Üretan	alkol	su	ısı	hava	fırın sprey	kapatma gücü	Otomotiv	Endüstriyel	Sarmal kaplama	dekoratif	ısı	Işık	migrasyon	PVC	düşük yoğunluklu PE	yüksek yoğunluklu PE	Polistiren/ABS
Pigment Blue 15:0 C.I.No:74160	5	5	5	5	5	5	5	7-8	3-4	*	*	*	*	*	▪	180	4	3	3	*	▪	*	▪	150	5-6	4	▪	▪	*	*	*	▪		
Pigment blue 15:1 C.I.No:74160	5	5	5	5	5	5	5	7-8	3-4	*	*	*	*	*	▪	180	4	3	3	◇	▪	▪	▪	180	5-6	4	▪	▪	◇	◇	◇	▪		
Pigment blue 15:3 C.I.No:74160	5	4	4	5	5	5	5	7-8	3-4	▪	▪	◇	◇	*	*	▪	>200	7-8	5	4	▪	▪	▪	▪	260	8	5	▪	▪	▪	◇	*	▪	
Pigment blue 15:4 C.I.No:74160	5	4-5	4-5	5	5	5	5	7-8	4	▪	▪	◇	◇	◇	▪	>200	8	4	4	▪	▪	▪	▪	260	8	5	▪	▪	▪	◇	*	▪		
Pigment Orange 5 C.I.No:12075	2	2	2	2	4	4	4-5	4-5	6-7	4	▪	*	▪	*	*	▪	160	2-3	2-3	2	*	◇	*	▪	150	-	-	*	*	*	*	*	▪	
Pigment Orange 13 C.I.No:21110	3	2	3	3	5	5	5	4-5	2-3	◇	*	*	▪	*	◇	▪	180	3-4	3-4	3	*	*	*	▪	180	5	4-5	▪	▪	*	*	*	▪	
Pigment Orange 34 C.I.21115	4	2	3	5	5	5	4	4	7-8	3	▪	▪	*	◇	*	◇	▪	200	4-5	3-4	4	*	▪	▪	▪	200	5	4-5	▪	◇	*	*	*	▪
Pigment Green 7 C.I.No:74260	5	5	5	5	5	5	5	8	3-4	▪	▪	◇	◇	◇	▪	>200	8	5	3-4	◇	▪	▪	▪	280	8	5	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
Pigment Violet 19 C.I.No:73900	5	5	5	5	5	5	5	7-8	3	◇	◇	◇			◇	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	280	7-8	5	▪	▪	▪	◇	▪	▪	
Pigment Violet 23 C.I.No:51319	5	5	5	5	5	5	5	7	5	▪	▪	▪	◇	◇	▪	▪	200	7	5	5	▪	▪	◇	▪	250	7	4	▪	▪	▪	◇	▪	▪	

◇ sınırlı kullanım ▪ Tavsiye edilen * Tavsiye edilmez