	Solvent ve Belirteçlere Olan Haslık Değerleri								MÜREKKEP									BOYA								PLASTİK									
													UYGULAMALAR																					
													GRAVÜRE			Flexo			Haslık				UYGULAMALAR					Haslık			UYGULAMALAR						
Pigment İsmi C.I Numarası	ethanol	Xylene	Etil asetat	M.E.K	Mineral spirit	Su	Asit	Alkali	Işık hasliği	transparanlık	offset	teneke baskı	poliamid/NC	Klorine PP	Üretan	alkol	su	ısı	hava	fırın sprey	kapatma gücü	Otomotiv	Endüstriyel	Sarmal kaplama	dekoratif	ısı	ışık	migrasyon	PVC	düşük yoğunluklu PE	yüksek yoğunluklu PE	Polistiren/ABS	Termoset	tekstil
Pigment Blue 15:0 C.I.No:74160	5	5	5	5	5	5	5	5	7-8	3-4	*	*	*	*	*	*	▪	180	4	3	3	*	▪	*	▪	150	5-6	4	▪	▪	*	*	*	▪
Pigment blue 15:1 C.I.No:74160	5	5	5	5	5	5	5	5	7-8	3-4	*	*	*	*	*	*	▪	180	4	3	3	◇	▪	▪	▪	180	5-6	4	▪	▪	◇	◇	◇	▪
Pigment blue 15:3 C.I.No:74160	5	4	4	5	5	5	5	5	7-8	3-4	▪	▪	◇	◇	*	*	▪	>200	7-8	5	4	▪	▪	▪	▪	260	**8**	5	▪	▪	▪	◇	*	▪
Pigment blue 15:4 C.I.No:74160	5	4-5	4-5	5	5	5	5	5	7-8	4	▪	▪	◇	◇	◇	◇	▪	>200	8	4	4	▪	▪	▪	▪	260	**8**	5	▪	▪	▪	◇	*	▪
Pigment Orange 5 C.I.No:12075	2	2	2	2	4	4	4-5	4-5	6-7	4	▪	*	▪	*	*	*	▪	160	2-3	2-3	2	*	◇	*	▪	150 (1 min)	**-**	-	*	*	*	*	*	▪
Pigment Orange 13 C.I.No:21110	3	2	3	3	5	5	5	5	4-5	2-3	◇	*	*	▪	*	◇	▪	180	3-4	3-4	3	*	*	*	▪	180	**5**	4-5	▪	▪	*	*	*	▪
Pigment Orange 34 C.I.21115	4	2	3	5	5	5	4	4	7-8	3	▪	▪	*	◇	*	◇	▪	200	4-5	3-4	4	*	▪	▪	▪	200	**5**	4-5	▪	◇	*	*	*	▪
Pigment Green 7 C.I.No:74260	5	5	5	5	5	5	5	5	8	3-4	▪	▪	◇	◇	◇	◇	▪	>200	8	5	3-4	◇	▪	▪	▪	280	**8**	5	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pigment Violet 19 C.I.No:73900	5	5	5	5	5	5	5	5	7-8	3	◇	◇	◇			◇	◇	-	-	-	-	-	-	-	-	280	**7-8**	5	▪	▪	▪	◇	▪	▪
Pigment Violet 23 C.I.No:51319	5	5	5	5	5	5	5	5	7	5	▪	▪	▪	◇	◇	▪	▪	**200**	7	5	5	▪	▪	◇	▪	250	**7**	4	▪	▪	▪	◇	▪	▪